




2015002856Z



(2015)国认监认字(342)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): CY2016C04N01335



受检单位: 佐敦涂料(张家港)有限公司

Applicant

样品名称: 金典美爵士抗裂全效(哑光)

Sample Name

检验类别: 抽样检验

Test Type

国家建筑材料质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Test for Building Materials



CY2016C04N01335





国家建筑材料质量监督检验中心

(National Center of Quality Supervision & test for building materials)

2015002856Z

检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2016C04N01335

第 1 页 共 3 页

样品名称	金典美爵士抗裂全效(哑光)	检验类别	抽样检验
受检单位	佐敦涂料(张家港)有限公司	申请编号	CTC-CY-2016-0217
生产单位	佐敦涂料(张家港)有限公司	商 标	佐敦
抽样单位	国家建筑材料质量监督检验中心	型号规格	20L
生产日期	2016年05月31日	抽样基数	1t
抽样日期	2016年06月17日	抽样数量	1kg
来样日期	2016年06月17日	抽 样 人	吴明霞
抽样方式	随机抽样	封 样 人	赵小贺
抽样地点	北京仓库	封样状态	封签完好
检验依据	GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》		
检验项目	1.按照 GB/T 9756-2009 标准全项指标检验。(见第2页) 2.按照 JG/T 172-2014 标准检验拉伸强度、断裂伸长率(标准状态下)。(见第3页)		
检验结论	*经检验,抽检样品所检全部项目的检验结果符合 GB/T 9756-2009 标准中内墙面漆优等品的技术要求,抽检样品为优等品,检验结果见第2页;拉伸强度、断裂伸长率(标准状态下)的检验结果符合 JG/T 172-2014 标准中内墙的技术要求,检验结果见第3页。*		
附注:	(此处空白)		

签发日期: 2016年07月22日

(检验专用章)

批 准:

批 准: 审 核:

编 制:

国家建筑材料质量监督检验中心
(National Center of Quality Supervision & test for building materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2016C04N01335

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (内墙面漆) GB/T 9756-2009			检验结果	单项结论
		优等品	一等品	合格品		
1.	在容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态			无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2.	施工性	刷涂二道无障碍			刷涂二道无障碍	符合
3.	涂膜外观	正常			正常	符合
4.	干燥时间 (表干)	≤2h			55min	符合
5.	耐碱性 (24h)	无异常			无异常	符合
6.	低温稳定性 (3次循环)	不变质			不变质	符合
7.	对比率 (白色和浅色)	≥0.95	≥0.93	≥0.90	0.95	优等品
8.	耐洗刷性	≥5000次	≥1000次	≥300次	30000次不露底	优等品
备注: (此处空白)						

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: CY2016C04N01335

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (内墙)	检验结果	单项 结论
1.	拉伸强度 (标准状态下)	>2.0MPa	4.2MPa	符合
2.	断裂伸长率 (标准状态下)	>80%	106%	符合

(以下空白)



备注: (此处空白)

说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里 1 号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel: (86-10) 51167679

Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

